



ZIEGLER + CIE AG

Diamantwerkzeuge · Schleifmittel · Outils diamantés · Matières abrasives

CH-8411 Winterthur · Industriestrasse 12 · Postfach · Telefon 052 234 20 20 · Fax 052 234 20 10
E-Mail: info@zieglerag.ch · www.zieglerag.ch

Datenblatt Strahlmittel

AbraCor CB

Chemische Zusammensetzung:

Bei 1650 Grad calcinierter Korund, in kantiger Kornform

- Aluminiumoxid >69 %
- Eisenoxid 8 %
- Siliziumoxid 15 %
- Titanoxid 3,5 %
- Keine freie Kieselsäure
- Schüttgewicht der handelsüblichen Körnungen im Mittel 1,8 g/cm³
- Härte nach Mohs >8,5
- **Standardkörnungen:**

0,1 – 0,2 mm	0,4 – 1,0 mm
0,1 - 0,4 mm	0.6 – 1,0 mm
0,2 – 0,4 mm	1,0 – 1,4 mm
0,4 – 0,6 mm	1,0 – 2,0 mm



Verpackung

Gebrauchsfertig verpackt in mehrlagigen Papierventilsäcken je 25 kg bfn auf Paletten, mit Schrumpffolie

Winterthur den 12. Dezember 2002