



ZIEGLER + CIE AG

Diamantwerkzeuge · Schleifmittel · Outils diamantés · Matières abrasives

CH-8411 Winterthur · Industriestrasse 12 · Postfach · Telefon 052 234 20 20 · Fax 052 234 20 10
E-Mail: info@zieglerag.ch · www.zieglerag.ch

Datenblatt Strahlmittel

Glasperlen

Chemische Zusammensetzung:

- Siliziumoxid 70 %
- Natrium 13-15 %
- Calcium 8-11 %
- Aluminiumoxid 0.5-2 %
- Eisenoxid < 0.2 %
- Mangan 3-5%
- Kalium 1.5 %
- Spezifisches Gewicht 2,5Kg/dm³
- Schüttgewicht der handelsüblichen Körnungen im Mittel 1,5 kg/dm³
- Härte nach Mohs 6
- **Standardkörnungen:**

0.420 – 0.840 mm	0.420 – 0.590 mm	0.250 – 0.420 mm
0.180 – 0.300 mm	0.150 – 0.250 mm	0.105 – 0.210 mm
0.075 – 0.150 mm	0.070 – 0.100 mm	0.050 – 0.105 mm
0.040 – 0.800 mm	0.000 – 0.050 mm	



Verpackung

Normalerweise 25 kg in Papier-Säcken

1.000 kg auf Einwegpalette; alternativen auf Anfrage

Winterthur den 24. Februar 2003